

Vad betyder symbolerna?



Endast för vägg



För vägg och golv



Golv för lätt slitage. Utrymmen i privat-hus, t ex vardagsrum, dusch eller bad.



Golv för medelslitage. Utrymmen i privathus, t ex kök, hall och entré.



Golv för medeltungt slitage, för utrym-men som beträds av normal gångtrafik men med en del repande smuts, t ex entréer, hotell och storkök.



Golv som utsätts för tungt slitage, såsom köpcenter, flygterminaler, hotell-foajéer och industrigolv.



Frostsäker
kan användas utomhus.



Halkklass R9
för ingångspartier och trappor.



Halkklass R10
för offentliga toaletter och tvätttrum.



Halkklass R11
för lager och packning i mejeri.



Halkklass R12
vid produktion av mjölk och glass.



Rektifierad
plattan har rakskurna kanter.



Anger plattans tjocklek



Måttliga variationer i färg och struktur från platta till platta.



Variation i färg och struktur från platta till platta.



Stor variation i färg och struktur från platta till platta.



Tilläggsinformation

Så här håller du rent



Klinker

Rengöring efter sättning: Fila Deterdek.
Underhåll: Fila Cleaner.



Kalksten & Marmor

Rengöring efter sättning: Fila Cleaner.
Impregnering: FilaFob eller Fila W68.
OBS! Vid impregnering av våtutrymmen med Filaprodukter används FilaWet eller Fila StonePlus.
Vax: Fila Matt eller Fila Satin.
Underhåll: Fila Cleaner.



Polerad sten

Rengöring efter sättning: Fila Cleaner 1:20.
Impregnering: MP90 Ecoplus.



Fasadsten

Rengöring efter sättning: Fila Cleaner.
Impregnering: Fila Hydrorep.



Mosaik

Rengöring efter sättning: Fila Deterdek.
Underhåll: FilaBrio



Skiffer

Rengöring efter sättning: Fila Cleaner
Impregnering: FilaFob.
Underhåll: Fila Cleaner.



Oglaserad klinker

Rengöring efter sättning: Fila Deterdek.
Impregnering: FilaJet.
Underhåll: Fila Cleaner.



Tumlad Marmor & Rosoni

Rengöring efter sättning: Fila Deterdek.
Impregnering: FilaWet (våteffekt) eller Fila StonePlus (naturlig effekt),
Underhåll: Fila Cleaner.

Material

Kakelplattor EN 14411 BIII

Tillverkas av lera som ger relativt poröst gods. Vattenabsorption, ett mått på porositet, är 10-20%. Kakelplattor är alltid glaserade. De är avsedda för väggbeklädnader och används endast inomhus i vårt klimat.

Klinkerplattor

Tillverkas av leror som ger lägre vattenabsorption än ca 10%, vanligtvis mellan 0% - ca 6%. Klinkerplattor förekommer både glaserade och oglaserade. De används som golvbeläggningar och väggbeklädnader.

Mosaik

Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i små format, som levereras och monteras i form av ark, vanligast är 30x30 cm. Arken sammanhålls vanligen av nät på baksidan. Mosaik förekommer även i andra material, t.ex. glas, metall och natursten.

Granitkeramik EN 14411 BIa

Klinkerplattor i porslinskvalitet som med hjälp av avancerad tillverkningsteknik får mycket låg porositet. Vattenabsorptionen är under 0,5%. Plattorna kan vara oglaserade, glaserade eller polerade. De kan tillverkas i stora format.

Golvvärme

Samtliga klinker i katalogen är lämpliga för golvvärme.

Dekora

KAKEL KLINKER & MOSAIK